

OPIS EFEKTU

PEARL STUCCO Classic Effect je dekoračná vrstva s perleťovo-zamatovým charakterom. **PEARL STUCCO Classic Effect** je hladká, príjemná na dotyk. Pridáva interiérom exkluzívny, individuálny charakter.

SPÔSOB FARBenIA

Spôsob farbenia je dostupný na webových stránkach www.cameleo.pl a v katalógu Cameleo Wall Coatings.

PRÍPRAVA POVRCHOV

Pred začatím nanášania dekoračného efektu Cameleo je treba vhodným spôsobom pripraviť podklad.

Nemaľované podklady:

Čerstvý betón, vápenocementové a nové betónové povrchy musia byť vyzrievané viac ako 30 dní. Sadrovú omietku nechajte zaschnúť. Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn. Nerovné podklady, trhliny zladíte, potom všetko raz alebo dvakrát potiahnuť základným náterom CAMEPRIMER P100.

Maľované podklady:

Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn, zvyškov lepidla. Celý povrch zdrsniť brúsny papierom s veľkosťou zŕn 120 - 150. Nerovný povrch, trhliny vyrovnajte, potom všetko upravte raz alebo dvakrát základným náterom CAMEPRIMER P300.

PRÍPRAVA FARBY

Štruktúrnu farbu **PEARL STUCCO** dôkladne premiešajte mechanicky, potom pridajte vhodné množstvo pigmentu **Cameleo** i opätovne dôkladne premiešajte.

CYKLY APLIKÁCIE

01

Výrobok: CAMEPRIMER P300

Výnosnosť: 115 ml/m² (jedna vrstva)

Nástroje pre aplikáciu: maliarsky štetec, maliarsky valček.

Na riadne pripravený podklad valčekom aplikujte raz alebo dvakrát základný náter CAMEPRIMER P300.

Doba schnutia: 4 hod. (jedna vrstva)

2

Výrobok: PEARL STUCCO

Výnosnosť: 125 ml/m²

Nástroje pre aplikáciu: benátske hladidlo.

Na potiahnutý základným náterom suchý podklad naneste benátskym hladidlom vrstvu štruktúrnej farby **PEARL STUCCO**. Vykonať to takým spôsobom, aby nevznikli hrubé miesta. Takýmto spôsobom celý povrch opätovne vyhladiť a nechať vyschnúť.

Doba schnutia: 6 hod.

03

Výrobok: PEARL STUCCO

Výnosnosť: 75 ml/m²

Nástroje pre aplikáciu: benátske hladidlo.

Nie skôr ako po 4 hodinách po nanesení prvej vrstvy štruktúrnej farby **PEARL STUCCO**, benátskou technikou stierkovania (malé, krátke pohyby) pokryť celý povrch druhou vrstvou štruktúrnej farby, vytvárajúc jemný vzor a súčasne jemne leštiac povrch štruktúrnej farby **VENETIAN STUCCO** čistou hranou benátskeho hladidla. Potom celok nechajte úplne vyschnúť

Doba schnutia: 2-3 hod.

ČAS VYSÚŠANIA EFEKTU

Za teploty 20 °C pri vlhkosti vzduchu 50%.

Suchý na dotyk: po 12 hodinách od naniesenia poslednej vrstvy.

Úplné vytvrdenie: po 21 dňoch

ČISTENIE NÁSTROJOV

teplá voda s mydlom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA POVRCHU:

Možno umyť povrch po 14 dňoch po ukončení plnej aplikácie. Nepoužívajte čistiace prostriedky. **Vyčistite vodou s mydlom.**

PODMIENKY NANÁŠANIA

Teplota nanášania +10°C až +30°C

POKYNY

Technický List Efektu je opis dekoračného efektu spolu s etapami aplikácie. Nezaručuje správne vykonanie efektu. Konečná podoba povrchu, na ktorej je vykonávaná dekoračná technika ovplyvňuje individuálny spôsob práce dodávateľa a jeho skúsenosti. Pred vykonaním dekoračného efektu sa odporúča vykonať ho na skúšobnej ploche.

POZNÁMKY

Farby uvedené v katalógu sa môžu líšiť od skutočných farieb na stene. Farby sú závislé na aplikačnej metóde, textúre, lesku, osvetlení, insolácii ako aj typoch a intenzite ostatných farieb v okolí.

Vzhľadom k tomu, že podmienky skladovania, prepravy a použitia ako aj konečný výsledok sú mimo našu kontrolu, nemôžeme poskytnúť záruku v právnom zmysle. V každom prípade je treba dodržiavať postupy a predpisy a prípadne práva tretích strán.

